

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representation of
The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-35699

(43) 公開日 平成10年(1998) 2月10日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
B 6 5 D 41/34			B 6 5 D 41/34	
			41/04	Z
			49/12	
C 0 8 J 5/00	C E S		C 0 8 J 5/00	C E S

審査請求 未請求 請求項の数17 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号 特願平8-199129

(22) 出願日 平成8年(1996) 7月29日

(71) 出願人 000228442

日本クラウンコルク株式会社
東京都千代田区内幸町1丁目3番1号

(72) 発明者 近江 英彦

神奈川県平塚市長瀬2番12号 日本クラウンコルク株式会社平塚工場内

(72) 発明者 久保 建夫

神奈川県平塚市長瀬2番12号 日本クラウンコルク株式会社平塚工場内

(72) 発明者 熊田 光雄

神奈川県平塚市長瀬2番12号 日本クラウンコルク株式会社平塚工場内

(74) 代理人 弁理士 鈴木 郁男


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ワンピース型プラスチックキャップ

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 確実な密封が可能であると共に、ブリッジブレードが確実に行われ、内容物が密封されていたことの保証が行われるワンピース型プラスチックキャップを提供する。

【解決手段】 インナーリング5はビン口内面との面シールを可能にするに十分な天面に垂直な軸方向寸法を有し、前記インナーリング5の外周面22は付け根20或いは付け根の立ち上がり部21から径外方向及び軸方向に延びているテーパ角度10°乃至60°のテーパ面となっており、前記インナーリング5の先端部はビン口の内径よりも小さい最先端24を有すると共に、最先端24に向けて外径が次第に減少するビン口とのガイド面23を有し、且つインナーリング5の付け根20は、ビン口内径よりも大きくないという条件下に、ビン口内径とほぼ等しい外径を有するごしることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 天面部と、ビン首部に係合するねじを内面に備えたスカート部と、天面部の内側に形成されたビン口と係合するインナーリングとを備え且つ前記スカート部の下端には、破断可能なブリッジを介して、開栓に際してビン首部に係止される周状バンドが連結されているワンピース型プラスチックキャップにおいて、前記インナーリングはビン口内面との面シールを可能にするに十分な天面に垂直な軸方向寸法を有し、前記インナーリングの外周面は付け根或いは付け根の立ち上がり部から径外方向及び軸方向に延びているテーパ角度 10° 乃至 60° のテーパ面となっており、前記インナーリングの先端部はビン口の内径よりも小さい最先端を有すると共に、最先端に向けて外径が次第に減少するビン口とのガイド面を有し、且つインナーリングの付け根は、ビン口内径よりも大きくないという条件下に、ビン口内径とはほぼ等しい外径を有し、前記キャップは弾性率が 1.0×10^4 乃至 2.0×10^4 kg/cm²の範囲の樹脂から成ることを特徴とするプラスチックキャップ。

【請求項2】 前記インナーリングは、付け根から先端に向けて、その水平断面における厚みが実質上等しいか或いはこの厚みが次第に減少するように設けられている請求項1記載のプラスチックキャップ。

【請求項3】 前記インナーリングがキャップ締めり角度に相当する軸方向変位の0.3乃至1.3倍の軸方向寸法を有する請求項1記載のプラスチックキャップ。

【請求項4】 前記インナーリングがガイド面以外の部分で0.5乃至2.0の厚みを有する請求項1記載のプラスチックキャップ。

【請求項5】 プラスチックキャップがオレフィン系樹脂からなる請求項1記載のプラスチックキャップ。

【請求項6】 天面部の内面には、インナーリングの外方に、ビン口の頂部乃至外周部と係合する密封用の小突起が形成されている請求項1記載のプラスチックキャップ。

【請求項7】 前記スカート部外面にはキャップ把持用のローレット溝が形成されている請求項1記載のプラスチックキャップ。

【請求項8】 前記周状バンドとスカート部下端とは周状切断面で分離されており、且つ前記ブリッジは周状切断面よりも内側に位置してスカート部下端と周状バンドとを連結している請求項1記載のプラスチックキャップ。

【請求項9】 前記スカート部の下端には、周状切断面の内側に位置し且つ周状切断面よりも周状バンド側に小間隔だけ延びているストッパーが形成され、閉栓に際しては前記ストッパーと前記ブリッジとが係合してキャップの旋回が行われる請求項8記載のプラスチックキャップ。

【請求項10】 前記周状バンドは、径内方向に延びる

可撓性フィンを多数周状に配置して備えている請求項1記載のプラスチックキャップ。

【請求項11】 前記天面部のインナーリングの外方には、ビン口部の頂部及び外周部と実質上びったり係合する受け座と、該受け座から溝を介して位置し且つ該受け座を通るビン口面よりも微小間隔だけ突出した少なくとも1個のシール用突起部とを設けてなる請求項1記載のプラスチックキャップ。

【請求項12】 シール用突起部がほぼ台形の断面形状を有し且つ溝が倒立台形状の断面形状を有する請求項11記載のプラスチックキャップ。

【請求項13】 台形状突起部のテーパ角度が 60° 乃至 120° である請求項12記載のプラスチックキャップ。

【請求項14】 シール用突起部の上面が容器口部のシールすべき面と補完関係にある表面を有する請求項11記載のプラスチックキャップ。

【請求項15】 シール用突起部が受け座の面よりも3乃至 $1000 \mu\text{m}$ 内方に突出した請求項11記載のプラスチックキャップ。

【請求項16】 シール用突起部の先端の巾寸法が、5乃至 $500 \mu\text{m}$ である請求項11記載のプラスチックキャップ。

【請求項17】 ビン口部の外周部と係合する受け座が、天面部に軸方向に突出して設けられたアウトーリングの内周面で形成されている請求項第11記載のプラスチックキャップ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ワンピース型プラスチックキャップに関するもので、より詳細には、シールブレイクに先立ってブリッジブレイクが確実に行われ、これにより内容物が密封されていたことの保証が行われるワンピース型プラスチックキャップに関する。

【0002】

【従来の技術】天面及び天面の周縁から垂下するスカートをプラスチックで一体に成形して成り、該スカートの内周面に容器への締結機構を設けたプラスチックキャップは、ライナーやパッキングを用いることなしに、容器口との間の密封を行えることから、種々のびん詰め製品に対するキャップとして広く使用されている。

【0003】ワンピース型プラスチックキャップの密封構造についても種々の提案が既になされており、例えば、特公平6-33098号公報には、天面及び天面の周縁から垂下するスカートをプラスチックで一体に成形して成り、該スカートの内周面に容器への締結機構を設けたプラスチックキャップにおいて、該天面とスカートとの内側コーナ部乃至その近傍に、容器口の縁乃至外周縁と実質上びったり係合する受け座と、該受け座から溝を介して位置し且つ該受け座の面よりも微小間隔だけ

突出した少なくとも1個のシール用突起部とを設け、該シール用突起部の圧縮変形に伴う圧力で密封が行われることを特徴とするプラスチックキャップが記載されている。

【0004】また、容器口部の密封にインナーリングを用いることも既に知られており、例えば、特公平5-47464号公報には、ワンピース構造ではないが、蓋本体、及び蓋本体の天板の内側に形成された、容器口部の内面をシールするための、開口部の方に向かって、即ち下方に向かって全体的に円錐台形状に拡開した環状突起部を備えるライナーよりなる容器蓋であって、前記環状突起部は、基部が半径方向外方に断面直線的に斜め下方に延び、先端部が半径方向内側に向かって斜め下方に延びる外側面、及び全体として半径方向外方に断面直線的に斜め下方に延びる内側面を有しており、内側面は基部の外側面よりも軸方向に対して大きな角度を形成して、半径方向外方に斜め下方に延びていることを特徴とする容器蓋が記載されている。

【0005】更に、ビルファーフーフ型（タンパーエビデント型）プラスチックキャップにおいて、ブリッジが切れた後、密封が解除されるようにするような提案も既にあり、例えば、実開平6-69152号公報には、蓋天板及びこの蓋天板の周縁から垂下する周壁から構成され、該周壁の内周面に、容器口部の外周面に形成された容器ねじ部と螺合するキャップねじ部を有する蓋本体と、容器口部に対して前記蓋本体と一体的に装着され、複数のブリッジを備えたビルファーフーフバンドと、閉栓時に、前記容器口部を密封するよう前記周壁の内周面に設けられた密封用パッキングとからなり、開栓時に、前記キャップねじ部が容器ねじ部に沿って移動しても、前記密封用パッキングが前記周壁の内周面に沿ってスライドするが、少なくとも前記ブリッジが切れると同時に該パッキングによる密封を解除するように、前記密封用パッキングを前記容器口部を上方に持ち上げるパッキング案内部を有することを特徴とする合成樹脂製ビルファーフーフキャップが記載されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】前述した第1の従来技術のプラスチックキャップは、シール部の微小な押圧変形に伴う圧力で高い持続密封圧が得られ、また、開封時には迅速にガス抜きが行われて、開封時における内容物の吹出しやキャップの飛出しの問題が解消されるという利点はあるが、タンパーエビデント型プラスチックキャップのこれを適用しようとする、ブリッジの切断に先立って、わずかな開栓角度の旋回で、密封解除が行われるため、容器の開封が行われていないという保証機能が失われることになる。

【0007】一方、第2の従来技術では、蓋本体とは別個にライナーを設けるものであるが、この場合には、インシュールモールド等の手段で蓋とは別のライナーを形成

する工程が必要となり、工程数が多く、また、キャップのコストが高くなるという欠点がある。加えて、本発明らの研究によると、ライナー材のような柔軟な材料を用いた場合には、容器口部とインナーリングとの間でキャップの広い回転角度に亘って確実な密封状態を形成させることが困難であることが分かった。

【0008】また、第3の従来技術も、蓋本体とは別個にパッキングを必要とするものであって、やはりキャップのコスト低減という目的にはそぐわないものであり、また、パッキングの移動によりシールブレイクを遅らせるという着想には目を見張るべきものがあるが、原理上自生圧力を有する内容物には適用できないという問題がある。

【0009】従って、本発明の目的は、従来技術における上記の問題点を解消し、容器に対する確実な密封が可能であると共に、シールブレイクに先立ってブリッジブレイクが確実に行われ、これにより内容物が密封されていたことの保証が行われるワンピース型プラスチックキャップを提供するにある。

【0010】本発明の他の目的は、製造が容易であり、しかもインナーリングとビン口部との加圧密封状態が、開栓時において、キャップの軸方向の変位がかなり大きくなる場合にも尚維持されるワンピース型プラスチックキャップを提供するにある。本発明の更に他の目的は、上記の性能に加えて、持続性に優れた密封性能、特に耐圧密封性及び減圧密封性を有するワンピース型プラスチックキャップを提供するにある。本発明の別の目的は、シールブレイク角度を大きくすることが可能となるワンピース型のタンパーエビデント性プラスチックキャップを提供するにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明によれば、天面部と、ビン首部に係合するねじを内面に備えたスカート部と、天面部の内側に形成されたビン口と係合するインナーリングとを備え且つ前記スカート部の下端には、破断可能なブリッジを介して、開栓に際してビン首部に係止される周状バンドが連結されているワンピース型プラスチックキャップにおいて、前記インナーリングはビン口内面との面シールを可能にするに十分な天面に垂直な軸方向寸法を有し、前記インナーリングの外周面は付け根或いは付け根の立ち上がり部から径外方向及び軸方向に延びているテーパ角度（ 2θ ） 10° 乃至 60° 、特に 20° 乃至 50° のテーパ面となっており、前記インナーリングの先端部はビン口の内径よりも小さい最先端を有すると共に、最先端に向けて外径が次第に減少するビン口とのガイド面を有し、且つインナーリングの付け根は、ビン口内径よりも大きくないという条件下に、ビン口内径とほぼ等しい外径を有し、前記キャップは弾性率が 1.0×10^4 乃至 2.0×10^4 kg/c m^2 、特に 1.2×10^4 乃至 1.6×10^4 kg/c m^2

m² の範囲の樹脂から成ることを特徴とするプラスチックキャップが提供される。

【0012】本発明のワンピース型プラスチックキャップは、基本的には、天面部と、ビン首部に係合するねじを内面に備えたスカート部と、天面部の内側に形成されたビン口と係合するインナーリングとを備え、しかも前記スカート部の下端には、破断可能なブリッジを介して、開栓に際してビン首部に係止される周状バンドが連結されている。

【0013】このタイプのワンピース型プラスチックキャップでは、周状バンドがスカート部から切り離されていないということを明示することにより、内容物が密封状態に維持されているという保証を与えるものである。

【0014】本発明では、このインナーリングをビン口内面との面シールを可能にするに十分な軸方向（本明細書においては天面に垂直な方向を軸方向と呼ぶ）寸法を有するようにしたこと、また、インナーリングの外周面を、その付け根或いは付け根の立ち上がり部から径外向及び軸方向に延びているテーパ角度10°乃至60°のテーパ面となるようにしたこと、インナーリングの先端部を、ビン口の内径よりも小さい最先端を有すると共に、最先端に向けて外径が次第に減少するビン口のガイド面を有するようにしたこと、インナーリングの付け根を、ビン口内径よりも大きくないという条件下に、ビン口内径とほぼ等しい外径を有するようにしたこと、キャップを弾性率が1.0×10⁴乃至2.0×10⁴ kg/cm² の範囲の樹脂から形成したことに顕著な特徴を有するものである。

【0015】先ず、従来のワンピース型プラスチックキャップでは、インナーリングとビン口部との接触がワンポイント接触であるが、本発明では、インナーリングをビン口内面と面接触可能としていることが重要である。即ち、ビンの口部の中でも、口部内面は最も損傷を受けにくい部分であり、最も平滑な状態に維持されている。かくして、インナーリングの外周面と口部内面との間に加圧面接触を可能にすれば、開栓時にキャップが軸方向に変位した場合にも、密封状態が維持されることが期待される。

【0016】本発明では、この加圧状態で面接触を可能にするために、インナーリングの付け根を、ビン口内径よりも大きくないという条件下に、ビン口内径とほぼ等しい外径を有するようにすると共に、インナーリングの外周面を付け根から径外向及び軸方向に延びているテーパ面とし、しかもこのテーパ面のテーパ角度（2θ）も一定の範囲、即ち10°乃至60°の角度とした。これにより、インナーリングの外周面には加圧力が発生し、密封状態が維持される。

【0017】本発明者らは、添付図面図2及び図5に示すポリプロピレン製キャップ（詳細は後述する試験例参照）について、有限要素法による数値解析を行い、キャ

ップとビンとの距離（天面に垂直な軸方向距離）とキャップの各部における接触荷重との関係を調べた。図1はその結果である。

【0018】図1には、移動距離（mm）を横軸及び接触荷重（kgf）を縦軸として、結果がプロットされており、ここで接触荷重は、天面に平行な径方向（X）は外方側を正として、天面に垂直な軸方向（Y）は天面側を正として示している。尚、曲線1はインナーリングのX方向接触荷重、曲線2はインナーリングのY方向接触荷重、曲線3はビン口頂部受け座のX方向接触荷重、曲線4はビン口頂部受け座のY方向接触荷重、曲線5はシール用突起部のX方向接触荷重、曲線6はシール用突起部のY方向接触荷重、曲線7はビン口外周部受け座のX方向接触荷重、曲線8はビン口外周部受け座のY方向接触荷重をそれぞれ示している。また、解析は、Y軸方向の変位が3.56mmの範囲、終了時の垂直荷重が80kgfの範囲で行っている。

【0019】図1の結果によると、インナーリングの外周面には広いY軸方向の移動距離（約1乃至3mm）にわたって、径内方向向きの約10kgfの接触荷重が発生しており、加圧面接触が可能となるという驚くべき事実が明らかとなる。更に、この例では、最終的には、ビン口部がビン口頂部受け座及びビン口外周部受け座、並びにこれらの受け座間のシール用突起部に接触して、ビン口部とシール用突起部との間で耐圧力の大きな密封が行われることも了解される。

【0020】図1の解析では、各部分の歪みの範囲は、それほど小さくなく、弾性変形の範囲（線形範囲）、具体的には10%以内に設定されており、開栓時、密封時及び開栓時の何れの段階においても、上記の変位と接触荷重との関係が維持されるものである。

【0021】本発明において、インナーリングとビン口内面との間で面シールを可能にするためには、キャップの構成プラスチックが比較的高弾性率を有する必要がある、一般に1×10⁴乃至2×10⁴ kg/cm²、特に1.2×10⁴乃至1.6×10⁴ kg/cm²の弾性率を有するべきである。弾性率が上記範囲よりも低い場合、インナーリングが塑性変形を生じやすく、有効な接触荷重を発生させることが困難となる傾向があり、一方上記範囲よりも高いと、ビン口内へのインナーリングの円滑な挿入が困難となったり、シール部の破損を生じる傾向がある。

【0022】また、本発明では、インナーリングの先端部を、ビン口の内径よりも小さい最先端を有すると共に、最先端に向けて外径が次第に減少するビン口のガイド面を有するように構成したので、開栓に際してインナーリングのビン口内への挿入や開栓に際してのインナーリングのビン口外への抜き出しが円滑に行われることになる。

【0023】タンパーエビデント型プラスチックキャ

ブの開栓に際しては、キャップの開栓角度に応じてブリッジブレイクとシールブレイク(リーク)とが生じる。今、開栓開始位置を基準として、ブリッジブレイクが生じる角度をB及びシールブレイク角度をLとする。ブリッジブレイクは、ブリッジを構成する樹脂が或る限界(破断伸び)まで引き延ばされてから破断するので、角度Bをブリッジの伸びに相当する角度よりも小さくすることは困難である。一方、ライナーやパッキング付きのキャップとは異なり、ワンピース型のキャップでは、ビン口部と比較的剛性のある天面のシール部とが係合しているため、角度Lを十分に大きくとることが困難であり、このため、B-Lの値は、通常正の値となり、ブリッジブレイクに先立ってシールブレイクが生じるようになる。これに対して、本発明によれば、インナーリングとビン口内面との間に面シールを可能にしたので、角度Lを十分に大きくとることが可能となり、B-Lの値をマイナスの値に保つことが可能となる。後述する試験例を参照されたい。本発明のキャップでは、実際、B-Lの値がマイナスの値となり、シールブレイクに先立ってブリッジブレイクが確実に行われ、これにより内容物が密封されていたことの保証が行われる

【0024】

【発明の実施の形態】本発明において、インナーリングは、付け根から先端に向けて、その水平断面における厚みが実質上等しいか或いはこの厚みが次第に減少するように設けられているのが好ましく、一般に、ガイド面以外の部分で0.5乃至2.0mm、特に0.8乃至1.5mmの厚みを有するのが、面シールを円滑に行う見地から好ましい。

【0025】また、インナーリングはビン口内面との面シールを可能にするだけの軸方向寸法を有するが、具体的には、キャップの締め角度、即ち開栓開始位置からキャップとビン口とのネジの係合が外れる位置までの角度に対応する軸方向変位の0.3乃至1.3倍、特に0.5乃至1.0倍の軸方向寸法を有することが好ましい。即ち、この軸方向寸法が余りにも大きくなると、閉栓時の挿入や開栓時の抜き出しが困難となり、一方余りにも小さいと有効な面シールを行うことが困難となる。

【0026】更に、インナーリングのガイド面は、インナーリングの内面に対して 10° 乃至 60° 、特に 20° 乃至 50° のテーパ角度(2θ)を有していることが、インナーリングのビン口内面への挿入を容易にする上で好適である。

【0027】本発明のキャップでは、天面部の内面には、インナーリングの外方に、ビン口の頂部乃至外周部と係合する密封用の小突起が形成されていることが耐圧密封性及び持続密封性の点で好ましい。即ち、本発明のキャップでは、インナーリングとビン口内面との間で加圧面シールが可能となっていることは、既に指摘したとおりであるが、インナーリングの外方の天面部内面に密

封用の小突起を形成させ、閉栓時に、ビン口の頂部乃至外周部をこれに係合させると、インナーリングとビン口内面との接触荷重に比して大きな接触荷重が確保され、耐圧密封性及び減圧密封性等の持続密封性を一層向上させることができる(図1の曲線5及び6参照)。

【0028】スカート部外面にキャップ把持用のローレット溝を設けておくと、開栓トルクが大きい場合にも、開栓操作を容易に行うことができる。

【0029】本発明のキャップでは、周状バンドとスカート部下端とを周状切断面で分離し、且つブリッジを周状切断面よりも内側に位置せしめて、スカート部下端と周状バンドとを連結するようにするのが、ブリッジブレイクの角度Bを小さくするために好ましい。即ち、周状バンドとスカート部下端とを周状切断面で分離することにより、ブリッジのフリーな部分の長さを最も短くし、開栓時のブリッジの伸びを短く抑制することができる。また、ブリッジを周状切断面よりも内側に位置せしめることにより、ブリッジの水平断面積を小さくして、スカート部下端と周状バンドとを連結することが可能となり、ブリッジのブレイクが小さい荷重で可能となるようにしている。この態様において、周状切断面は少なくとも1個の連結部を介して設けられ、連結部の近傍の周状バンド部には2本の軸方向に延びるスリットと該2本のスリットを横切る1本の周方向に延びるスリットとが設けられている。

【0030】周状バンドは、径内方向且つ斜め方向に延びる可撓性フィンやラチェットを多数周状に配置し、或いは更にフィンの下方に小間隔だけ離間して設けた補助ビードとを備えていることが、開栓に際して、周状バンドの連れ回りを防止して、ブリッジの破断を確実に行うために、好適である。

【0031】ラチェットのように剛性のある連れ回り防止機構を設ける場合、スカート部の下端には、周状切断面の内側に位置し且つ周状切断面よりも周状バンド側に小間隔だけ延びているストッパーを形成し、閉栓に際しては、このストッパーとブリッジとが係合してキャップの旋回が行われるようにするのが、閉栓時におけるブリッジの保護のために好ましい。即ち、ストッパーとブリッジとは、長さ方向(軸方向)の広い面積にわたって接触しながら、閉栓操作が行われるので、ブリッジの軸方向の破断応力が比較的小さい場合にも、ブリッジの保護が行われ、ブリッジの破断が抑制されることになる。

【0032】本発明の特に好適なキャップでは、天面部のインナーリングの外方には、ビン口部の頂部及び外周部と実質上びったり係合する受け座と、該受け座から溝を介して位置し且つ該受け座の面よりも微小間隔だけ突出した少なくとも1個のシール用突起部とを設ける。このキャップでは、閉栓操作の終期に近い段階で、ビン口コーナ部とシール用突起部とが先ず係合し、この突起部が押圧される。突起部の両側に位置する溝は突起部の圧

縮変形を許容し、突起部の内、受け座を含む面から内方に突出した部分の体積が溝に押し出された状態（この状態では受け座とビン口頂部とが、また受け座とビン口外周とが実質上ぴったり係合している）で、密封が完了する。更に、突起部は、受け座が過度の変形を抑制するため、常に微小間隔だけしか圧縮変形しない。そのため、塑性変形しにくく、経時変化に伴う密封圧の低下が著しく小さく、密封時は勿論のこと、リシール時にも高い密封圧が保証される。かくして、このキャップでは、持続性に優れた密封性能、特に耐圧密封性及び減圧密封性が得られる。

【0033】この態様のキャップにおいて、シール用突起部がほぼ台形状の断面形状を有し且つ溝がほぼ倒立台形状の断面形状を有することが、突起部の圧縮変形を円滑に行わせるために好適である。また、同様な見地から、上記台形状突起部乃至溝のテーパ角度が 80° 乃至 100° の範囲にあることが好ましい。

【0034】また、シール用突起部の上面が容器口部のシールすべき面と補完関係にある表面を有することが、面でのシールを可能にするために好適である。

【0035】シール用突起部が受け座の面よりも3乃至 $1000\mu\text{m}$ 内方に突出していること、シール用突起部の先端の巾寸法が5乃至 $500\mu\text{m}$ の範囲にあることが、シール用突起部の塑性変形を防止しながら、確実な耐圧密封及び減圧密封を可能にするために好ましい。

【0036】本発明のこの態様のキャップでは、ビン口部の外周部と係合する受け座が、天面部に軸方向且つ径内方向に突出して設けられたアウターリングの内周面で形成されているのがよく、この場合には、ビン口部の外径寸法に誤差があっても、アウターリングが径外方向に広がり、ビン口部の位置決めを確実に且つ円滑にできるという利点をもたらす。

【0037】本発明のワンピース型プラスチックキャップは、前述した範囲の弾性率を有するものであればよく、種々のプラスチックを使用でき、例えばポリエチレン、ポリプロピレン、プロピレン-エチレン共重合体、プロピレン-ブテン1共重合体等のオレフィン系樹脂；アクリロニトリル-スチレン-ブタジエン（ABS）樹脂；耐衝撃性スチレン樹脂；アクリル樹脂；ナイロン系樹脂などの任意の樹脂から形成されるが、密封性能及び成形性の点では高密度ポリエチレン、ポリプロピレン系樹脂からなることが好ましい。

【0038】キャップの成形は、キャップ形状に対応する形状の金型を使用し、上記樹脂の射出成形により或いは圧縮成形により容易に行うことができる。

【0039】

【実施例】本発明を次の実施例により、具体的に説明する。図2は本発明の一実施例のプラスチックキャップの一部断面側面図であり、図3は図2のプラスチックキャップの要部の拡大断面図であり、図4は図2のプラ

スチックキャップをビンに閉栓した状態を示す一部断面側面図であり、図5は試験例に用いた図2のキャップの寸法を示す説明図であり、図6は図2の実施例のキャップの一変形を示す一部断面側面図であり、図7は図2の実施例のキャップの他の変形を示す一部断面側面図であり、図8は他の実施例のプラスチックキャップの一部断面側面図であり、図9は更に他の実施例のプラスチックキャップを示す一部断面側面図であり、図10は図9のキャップをビンに閉栓した状態を示す一部断面側面図である。

【0040】実施例1

図2において、このプラスチックキャップ1は、容器口部の形状にあわせてほぼ円筒形状をしており、天面部2と天面の周縁部から垂下したスカート部3とから一体に形成されている。天面部2の内面4にはインナーリング5及び密封乃至密封補助機構6が形成されている。スカート部3の内面にはビン首部のネジと係合するネジ7が形成されており、スカート部3の外面にはキャップの把持を容易にするためのローレット溝8が形成されている。スカート部3の下端9には、破断可能なブリッジ10を介して、開栓明示用の周状バンド11が連結されている。周状バンド11には、径内方向且つ斜め方向に延びる可撓性フィン12を多数周状に配置して設けており、これにより、開栓に際して、周状バンドの連れ回りを防止して、ブリッジの破断を確実に行うようになって

いる。

【0041】図2のキャップの要部を示す図3において、インナーリング5の外周面は、付け根部20、ほぼ垂直な立ち上がり部21、シール面となるべきテーパ面22、最大外径部26、ガイド面23及び最先端24からなっており、最先端24より内方にはテーパ状の内周面25が形成されている。

【0042】シール面となるべきテーパ面22は、天面に垂直な方向（図において下方向）に且つ径外方向（図において右方向）に傾斜して延びており、ビン口内面との面シールを可能にするに十分な寸法を有している。このテーパ面22のテーパ角度（ 2θ ）は、一般に 10° 乃至 60° 、特に 20° 乃至 50° の範囲となっている。

【0043】インナーリングの付け根20を、ビン口内径（ D_1 ）よりも大きくないという条件下に、ビン口内径（ D_1 ）とほぼ等しい外径を有するようにすると共に、この具体例では、ビン口内面への挿入及び抜き出しを容易にするように、ほぼ垂直の立ち上がり部21を形成している。

【0044】また、インナーリング5の先端に、ビン口の内径（ D_1 ）よりも小さい最先端24を形成すると共に、テーパ状外周面22の最大外径部26から最先端24に向けて外径が次第に減少するビン口のガイド面23を形成して、ビン口内面へのインナーリング5の挿入

を容易にしている。

【0045】この具体例において、インナーリング5の内周面24のテーパ角度(2α)はテーパ状外周面22のテーパ角度(2θ)と同一であり、従って、立ち上がり部21におけるインナーリングの厚みは先端に向けて厚みが減少しているが、テーパ状外周面22におけるインナーリングの厚み(t)は先端に向けて一定であり、インナーリングのテーパ状外周面22の変形を可能にすると共に、テーパ状外周面22における接触荷重が一定になるようにしている。勿論、インナーリング5の内周面24のテーパ角度(2α)をテーパ状外周面22のテーパ角度(2θ)よりもやや大きくして、テーパ状外周面22におけるインナーリングの厚み(t)を先端に向けてやや減少するようにすることもあ

る。

【0046】図3において、天面部2のインナーリング5の外方には持続密封機構6が形成されており、この密封機構6は、ビン口部の頂部と実質上びつたり係合する受け座30と、ビン口部の外周部と実質上びつたり係合する受け座31と、該受け座30、31から溝32、33を介して位置し且つ該受け座を通るビンの面よりも微小間隔だけ突出した少なくとも1個のシール用突起部34とからなっている。

【0047】この具体例において、シール用突起部34がほぼ台形状を有し且つ溝32、33もほぼ倒立台形状の断面形状を有することが了解されよう。また、この態様のキャップでは、ビン口部の外周部と係合する受け座31が、天面部の外周から天面の垂直方向且つ径内方向にテーパ状に突出して設けられたアウトerring35の内周面で形成されていることも了解されよう。

【0048】再び、図2に戻って、この実施例のキャップでは、周状バンド11とスカート部下端9とを周状切断面13で分離し、且つブリッジ10を周状切断面13よりも内側に位置せしめて、連結部とブリッジ10でスカート部下端9と周状バンド11とを連結し、ブリッジブレイクの角度Bを小さくするようにしている。

【0049】図2の具体例では、周状切断面13は、連結部14(スカート部下端9と周状バンド11との接続部)を残して形成されており、周状バンド11には、周状切断面13の端部乃至その近傍から途中まで軸方向下方に延びる第1の小間隔の軸方向スリット乃至弱化線15、周状切断面から小間隔を置いて平行に延び且つ軸方向スリット15と交差する小間隔の周方向スリット乃至弱化線16、周方向スリット乃至弱化線16から周状バンドの途中まで軸方向下方に延び且つ第1の軸方向スリットとは周方向に間隔を置いて設けられている第2の小間隔の軸方向スリット乃至弱化線17、及び第2の軸方向スリット乃至弱化線17の下方に形成された小間隔の連結部18がそれぞれ形成されている。これらの各機構により、キャップを取り外すとき、後述するように、周

状バンド11も同時に取り外すことが可能となっている。

【0050】図2のキャップをビン口に閉栓した状態を示す図4において、ビン口40は、内周面41と、頂部42と、外周面43とを備えており、外周面の下方には、キャップ締結用のネジ44、周状バンド固定用のあご45及びサポートリング46がそれぞれ設けられている。

【0051】閉栓に際して、ビン口のネジ44と、キャップのネジ7とが係合し、キャップ1の旋回による閉栓工程が進行する。

【0052】閉栓の進行に伴い、ビン口の頂部42がキャップインナーリング5のガイド面23(図3)と係合し、キャップインナーリング5が、そのガイド面23に続いて外周面22がビン口内面41に沿って案内され、ビン口内に導入される。

【0053】閉栓工程の終期において、ビン口40のコーナー部は、シール用突起部34(図3)と係合して、耐圧密封性及び減圧密封性等の持続密封性に優れた密封を形成させることができる。この際、キャップの頂部受け座30と外周部受け座31は、ビン口40を保持して、適切な密封圧が得られるように作用する。勿論、キャップインナーリング5の外周面22とビン口内面41との間にも適切な面シールが行われる。また、キャップのフィン12は、ビン口1のあご45の下に食い込んでビン口と係合している。

【0054】開栓に際して、キャップ1を閉栓方向と逆方向に旋回させる。周状バンド11は、フィン12と補助ビードにより、ビン首部に旋回不能に固定されているので、キャップの旋回による剪断力はブリッジ10に作用し、ブリッジブレイク角度Bに達すると、ブリッジ10の剪断が先ず生じる。このブリッジ10の剪断後も、キャップインナーリング5の外周面22とビン口内面41との間の面シールが維持されるが、リーク角度Lに達すると、リークが生じる。尚、ビンコーナー部とシール用突起部34とのシールは、ブリッジブレイク角度B内で解除される。更にキャップ1の旋回を進めることにより、キャップ1のネジ7とビン口40のネジ44との係合状態が解除され、キャップはビン口から離脱可能となる。

【0055】図2の実施例のキャップの場合、スカート部下端9と周状バンド11との接続部14は開栓時には切断不能であるが、スリット乃至弱化線15、16及び17の間隔が広がるので、周状バンド11がビンのあご部に係止された状態で、スカート部3の上方への持ち上げが可能となるが、変位が一定以上になると、接続部18が破断し、スカート部3と共に周状バンド11がビン40から取り外されることになる。

【0056】[試験例]以下のキャップ及びボトルを試料として用いて、開栓性試験等を行った。

【0057】(1) キャップ：図2及び図3に示す構造 *を用いた。
及び形状を有し、且つ図5に示す寸法を有するキャップ*

$$\theta = 14^\circ$$

$$\alpha = 14^\circ$$

キャップ外径	29.9mm
インナーリング5の付け根部20の径	20.2mm
インナーリング5の最大外径部26の径	21.05mm
インナーリング5の高さ方向寸法	4mm
ガイド面の高さ	1mm
ネジピッチ	3.175mm/360度
ブリッジの個数	22個
シール用突起部の突出寸法	0.15mm

キャップの成形は、レジンとして白色ポリプロピレン組成物（弾性係数 $1.6 \times 10^4 \text{ kg/mm}^2$ ）を使用し、目付量=3.08 gで成形した。

【0058】(2) ボトル
内容積1.5 Lのポリエチレンテレフタレート製のボトルであって、口部が熱結晶化され、ボトルの口部内径が20.6mm（±0.25mm）のものを使用した。

【0059】1) ホットバック充填試験
以下のとおりにしてホットバック充填ボトルを用意した。

(1) 87℃の温水を、ヘッドスペース4mlが残るようにボトルに充填し、キャッピングした。

(2) キャッピングは、アルコア201-1SAキャップを用いて、以下の条件により行った。

ヘッドプレッシャー=15Kgf

スタティックトルク =15Kgf・cm

ヘッド回転数 =230rpm

(3) キャッピング直後、30秒横倒し（60℃-15分）の後、（30℃-15分）シャワー冷却した。

上記のホットバック充填ボトルを以下の試験項目で評価※

※した。

【0060】(1) 開栓性試験（開栓トルク、ブリッジブレイク&リーク角度）（n=5）

ホットバック充填後、ボトルを、5℃、室温、40℃の温度区で正立にて保管し、1日後、1週間後、2週間後その温度区から取り出し、室温にて20秒以内に開栓トルク、締まり角度、ブリッジブレイク&リーク角度を測定した。

【0061】締まり角度は、開栓開始位置から、キャップとビン口とのネジの螺合が解除されるまでの角度であるが、表には、この角度から1回転に相当する360度を差し引いて示した。ブリッジブレイク角度（B）は、開栓開始位置からブリッジが切断開始されるまでの角度で示した。リーク角度（L）は、開栓開始位置からリークが開始されるまでの角度で示した。

【0062】試験数（N）を5とし、試験結果を下記表1に示す。

【0063】

【表1】

経時 &環境	N	開栓トルク (Kgf・cm)		締まり 角度(°)	B 角度(°)	L 角度(°)	B-L 角度(°)
		1st	2nd				
1日後 室温	1	11.8	6.8	200	220	260	-40
	2	11.8	7.5	210	210	330	-120
	3	11.0	8.3	230	245	330	-85
	4	12.6	8.4	210	240	335	-95
	5	12.0	6.8	200	240	335	-95
	平均	11.84	7.56	210	231	318	-87
1週間後 5℃	1	16.8	8.0	215	205	330	-125
	2	19.5	7.5	220	205	205	0
	3	19.1	6.6	215	195	195	0
	4	18.2	7.2	225	215	280	-65
	5	15.7	7.8	235	210	285	-75
	平均	17.86	7.42	222	206	259	-53
室温	1	11.5	6.3	220	190	340	-150
	2	14.2	8.3	210	225	340	-115
	3	13.1	7.6	235	250	335	-85
	4	13.1	6.0	235	230	220	+10
	5	13.1	6.6	205	240	320	-80
	平均	13.0	6.96	221	227	311	-84
40℃	1	8.3	8.3	215	295	345	-50
	2	9.4	5.6	260	310	340	-30
	3	7.9	6.2	230	310	345	-35
	4	7.5	7.0	210	280	325	-45
	5	9.1	6.2	250	300	285	+15
	平均	8.44	6.66	233	299	328	-29
2週間後 5℃	1	19.7	6.8	220	200	265	-65
	2	15.0	8.6	220	190	190	0
	3	18.8	7.5	225	205	205	0
	4	15.0	7.2	220	180	240	-60
	5	16.7	7.8	215	195	235	-40
	平均	17.04	7.58	220	194	227	-33
室温	1	12.5	6.4	245	220	340	-120
	2	14.0	8.2	220	250	310	-60
	3	13.5	8.4	210	255	340	-85
	4	12.5	7.3	245	250	330	-80
	5	12.6	7.2	240	235	330	-95
	平均	13.02	7.5	232	242	330	-88
40℃	1	8.0	5.7	240	320	350	-30
	2	8.2	5.7	240	330	345	-15
	3	8.2	6.9	255	315	350	-35
	4	7.9	6.2	255	265	345	-80
	5	7.9	4.5	240	285	340	-55
	平均	8.04	5.8	246	303	346	-43

【0064】(2) 倒立落下衝撃試験 (n=10)
 ホットバック充填1日後、10° 傾斜の鉄塊に60cm
 の高さから充填ボトルを倒立落下した。室温区に3日放
 置した後、40℃温度区に1日、さらに5℃温度区に1
 日放置した後、液面の低下の有無を確認する。試験結
 果は、試験した10個全てのボトルについて、液面の低
 下がみられないというものであった。

【0065】(3) 瞬間耐圧試験 (n=10)
 昇圧は1秒に5psiの速度で行った。その後、128
 psiで1分間放置し、その際のボトルの液漏れを観
 察し、さらに昇圧し175psiで1分間放置してキャ
 ップ飛びのないことを確認した。試験結果は、試験
 した10個全てのボトルについて、液漏れも、キャ
 ップ飛びも確認されなかった。

【0066】(4) ヒートサイクル試験 (n=10)
 充填ボトルに対して、[40℃-1週間→5℃-1週
 間]、の操作を2サイクル繰り返し行い、15℃にてボ
 トル内の減圧値を測定した。上記の操作を行わなかつた*50

* 充填ボトルの減圧値と比較した。試験結果は、試験した
 10個全てのボトルについて、減圧値の低下が観測され
 ず、液漏れは確認されなかった。

【0067】2) : コールドフィル充填試験

以下のとおりにしてコールドフィル充填ボトルを用意し
 た。

(1) ボトルに常温の水を充填した後、炭酸ガス置換を
 行い、キャッピングした。その後、充填ボトルを下記
 の要領で熱処理した。

(2) キャッピング条件は、上記ホットバック充填と同
 一条件で行った。

(3) 熱処理 (シャワー) 条件

(42℃-13分) → (60℃-10分) → (80℃-
 14分) → (77℃-9分) → (60℃-10分) →
 (42℃-12分) → (30℃-5分)

上記のコールドフィル充填ボトルを以下の試験項目で評
 価した。

【0068】(1) 開栓トルク試験 (開栓トルク、締ま

り角度) (n=5)

コールドフィル充填後、ボトルを、5℃、室温、40℃
の温度区で正立にて保管し、1日後、1週間後、2週間
後その温度区から取り出し、室温にて20秒以内に開栓*

*トルク、締めり角度を測定した。

【0069】試験結果を下記表2に示す。

【0070】

【表2】

経過時間	5℃			室温			40℃		
	開栓トルク(kgf・cm)		締めり角度(°)	開栓トルク(kgf・cm)		締めり角度(°)	開栓トルク(kgf・cm)		締めり角度(°)
	1st	2nd		1st	2nd		1st	2nd	
1日後	14.60	7.94	214	10.90	8.82	213	7.12	8.26	228
1週間後	17.28	8.4	228	10.82	8.14	223	7.50	6.80	205
2週間後	14.00	7.42	208	11.84	8.06	228	6.42	6.28	203

【0071】(2) 倒立落下衝撃試験 (n=7)

コールドフィル充填1日後、10° 傾斜の鉄塊に60cmの高さから倒立落下した。室温区に3日放置した後、40℃温度区に1日、5℃温度区に1日放置した後、液面の低下の有無を確認した。試験結果は、試験した7個全てのボトルについて、液面の低下がみられないというものであった。

【0072】(3) 瞬間耐圧試験 (n=7)

SST試験器にて100psiをかけ30秒保持し液漏れの有無を確認した。試験結果は、試験した7個全ての

【0073】3) コンピューターによる解析

上記キャップについて、コンピューターによる有限要素法による数値解析を行った結果、図1に示す結果が得られた。

【0074】実施例1のキャップ(図2)の変形を示す図6において、周状バンド11に形成されたビン首部への固定機構12が図2のものと相違しており、他は図2のものと共通である。この具体例のキャップでは、固定機構12が上向き且つ中心向きの周状フック50として、付け根51を介して周状バンド11の内面に形成されており、この周状フック50の内径側先端から付け根の途中までには、切り欠き溝52が形成されていて、ビン口あご部45(図4参照)への係合を容易にしている。この形状のキャップは、周状フック50が下向きとなった状態で成形を行い、成形後、周状フック50を上向きに反転させることにより得られ、この際切り欠き溝52は、周状フックの反転を容易にする作用をも有する。

【0075】実施例1のキャップ(図2)の他の変形を示す図7において、周状バンド11に形成されたビン首部への固定機構15が図2のものと相違しており、他は図2のものと共通である。この具体例のキャップでは、固定機構12が径中心向きの可撓性フィン53として、周状バンド11の内面に形成されており、この周状フィン53の下方には小さい溝54を介して、内向きビード55が形成されている。フィン53には、内周側先端から付け根の途中に至る切り欠き溝56が形成されていて、閉栓時におけるフィン53の上方への曲げを容易にしている。このフィン53は、ビン口あご部45(図4※50

※参照)へ係合して固定を行う。尚、内向きビード55は、閉栓時において、周状フィン53が下向き方向への過度の曲げを阻止する作用を行っている。

【0076】実施例2

本発明の他の実施例のキャップを示す図8において、インナーリング5の構造及び他の密封部6の構造は、図2の場合と同様であるが、キャップ1のネジ7には、間隔を置いて軸方向に、切り欠き部19が形成されており、ビン口内周41とインナーリング5との間にリークが発生した場合には、キャップとビン口とのネジ同士が係合している場合にも、速やかにガス抜きが行われるようになっており、これによりキャップの飛翔が防止される。

【0077】図8に示す具体例において、周状切断面13は全周にわたって設けられ、環状切断面となっている。周状バンド11には径内方向に延びる可撓性ラチェット57を多数周状に配置して備え、開栓時にビン口部に設けたラチェット(図示せず)と係止するようになっている。このラチェット57は、図示するように径外方向の付け根でも上端部でも、周状バンド11に固定されている。

【0078】このキャップでは、閉栓時に、周状バンド内方のラチェット57がビン口部のラチェットを乗り越えるように回転する。この際のブリッジ10の破断を防止するために、スカート部の下端9には、周状切断面13の内側に位置し且つ周状切断面13よりも周状バンド11側に小間隔だけ延びているストッパー58を形成し、閉栓に際してはストッパー58とブリッジ10とが係合してキャップの旋回が行われるようにする。

【0079】周状切断面13の内周側端縁とストッパー58との間には、溝59が形成されていて、ストッパー58にある程度の柔軟性を与えている。ストッパー59は、閉栓時にブリッジ10と係合する垂直係合部60と、開栓時に切断されたブリッジ10の切断端縁と係合する傾斜部61とを備えており、これにより、開栓時に、切断されたブリッジ端縁を介して周状バンド11を下に押し下げて、周状バンド11が切り離されていることを明瞭にし、タンパーエビデント性を一層向上させるようになっている。

【0080】実施例3

本発明の他の実施例のタンパーエビデント型プラスチック

19

20

クキャップを示す図9及び図10において、この例では、持続密封機構6として、ビン口頂部と係合する断面が台形状のシール用突起を、インナーリング5よりも外側の天面部内面4に備えたものを用いた。インナーリング5、ブリッジ10及び周状バンド11の構成は、実施例1のものと同様である。図示していないが、台形状のシール用突起6の内周側及び外周側には、ビン口頂部と実質上びったり係合する受け座を溝を介して設けてもよいことは図2の場合と同様である。

【0081】

【発明の効果】本発明によれば、インナーリングを特定の形状及び寸法で設けると共に、キャップのプラスチックの材質を特定のものとすることにより、従来技術における種々の問題点を解消し、容器に対する確実な密封が可能であると共に、シールブレイクに先立ってブリッジブレイクが確実に行われ、これにより内容物が密封されていたことの保証が行われるワンピース型プラスチックキャップを提供することができた。

【0082】また、インナーリングに加えて、ビン口頂部乃至外周部と係合する小さなシール用突起部を形成することにより、上記の性能に加えて、持続性に優れた密封性能、特に耐圧密封性及び減圧密封性が得られた。更に、ブリッジ及び周状バンドを、特定の関係に設けることにより、シールブレイク角度を大きくすると共に、ブリッジブレイク角度を小さくすることが可能となるワンピース型のタンパーエビデント性プラスチックキャップを提供することができた。

【図面の簡単な説明】

【図1】移動距離(mm)を横軸及びキャップの各部の接触荷重(kgf)を縦軸として、有限要素法による数値解析結果をプロットしたグラフである。

【図2】本発明の一実施例のプラスチックキャップの一部断面側面図である。

【図3】図2のプラスチックキャップの要部の拡大断面図である。

【図4】図2のプラスチックキャップをビンに閉栓した状態を示す一部断面側面図である。

【図5】試験例に用いた図2のキャップの寸法を示す説明図である。

【図6】図2の実施例のキャップの一変形を示す一部断面側面図である。

【図7】図2の実施例のキャップの他の変形を示す一部断面側面図である。

【図8】本発明の他の実施例のキャップの一部断面側面図である。


【図9】本発明の更に他の実施例のプラスチックキャップを示す一部断面側面図である。

【図10】図9のキャップをビンに閉栓した状態を示す一部断面側面図である。


【符号の説明】

- 1 プラスチックキャップ
- 2 天面部
- 3 スカート部
- 4 内面4
- 5 インナーリング
- 6 密封補助機構6
- 7 ネジ
- 8 ローレット溝
- 9 下端
- 10 10 ブリッジ
- 11 周状バンド
- 12 片状のラチェット
- 13 環状切断面
- 14 連結部
- 15 第1の軸方向スリット乃至弱化線
- 16 周方向スリット乃至弱化線
- 17 第2の軸方向スリット乃至弱化線
- 18 連結部
- 19 ガス抜き溝
- 20 20 付け根部
- 21 立ち上がり部
- 22 テーパー状外周面
- 23 ガイド面
- 24 最先端
- 25 内周面
- 26 最大外径部
- 30, 31 受け座
- 32, 33 溝
- 34 シール用突起部
- 35 アウターリング
- 40 40 ビン口
- 41 内周面
- 42 頂部
- 43 外周面
- 44 キャップ締結用のネジ
- 45 周状バンド固定用のあご
- 46 サポートリング
- 50 50 周状フック
- 51 付け根
- 52 切り欠き溝
- 53 周状フィン
- 54 溝
- 55 ビード
- 56 切り欠き溝
- 57 ラチェット
- 58 ストッパー
- 59 溝
- 60 60 垂直係合部
- 61 傾斜係合部


【図1】




【図2】



【図3】




【図4】





【図7】


【図5】




【図6】




【図8】



【図9】



【図10】



フロントページの続き

(72)発明者 五十嵐 知也
東京都千代田区内幸町1丁目3番1号 日
本クラウンコルク株式会社内

CLIPPEDIMAGE= JP410035699A

PAT-NO: JP410035699A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10035699 A

TITLE: ONE-PIECE TYPE PLASTIC CAP

PUBN-DATE: February 10, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OMI, HIDEHIKO

KUBO, TAKEO

KUMADA, MITSUO

IGARASHI, TOMOYA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

JAPAN CROWN CORK CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP08199129

APPL-DATE: July 29, 1996

INT-CL (IPC): B65D041/34;B65D041/04 ;B65D049/12 ;C08J005/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a one-piece type plastic cap which can make a tight seal and in which a bridge break can be surely effected so that it can be ensured that contents are closely sealed.

SOLUTION: In the cap, an inner ring 5 has an axial dimension perpendicular to the top surface of the cap large enough to make a surface seal with the inner surface of a bottle mouth. The outer periphery 22 of the ring 5 extending radially outwardly and axially from a joint portion 20 or a rise portion 21 thereof is tapered at an angle of 10° to 60°, and the forward end of the ring 5 has a pointed end 24 smaller than the inner

diameter of the bottle
mouth and has a guide surface 23 for the bottle mouth,
which is tapered
inwardly toward the end 24, and the joint portion 20 has an
outer diameter
nearly equal to the inner diameter of the bottle mouth
under conditions that
the portion 20 is not larger than the inner diameter of the
bottle mouth.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO